

POWER2 S3

Produktreferenz Power2
EN ISO20345:2011 S3 SRC HRO HI
Größen 38-47
Gewicht (Gr. 41) 720 gr.

Beschreibung: Lederschuhe, wasserabweisend, schwarz, Nylon- Mesh Futter, antistatisch, Anti-Perforations Sohle SJ FLEX, Anti-Schock, Anti-Rutsch, S3, Komposit Kappe, PU/Gummi-Sohle, HRO, HI.

Einsatzbereiche: Bau, Industrie, Handwerk

Vorsorge und Wartung des Schuhs: Um das Leben Ihrer Schuhe zu verlängern, empfehlen wir die Schuhe regelmässig zu reinigen und mit entsprechenden Pflegeartikeln zu schützen. Bitte trocknen Sie Ihre Schuhe nicht auf der Heizung oder in der Nähe einer Wärmequelle.



		Beschreibung	Meßeinheit	Ergebnis	EN345 Norm
Gesamter Schuh	Zehenschutz: Kunststoffkappe beständig gegen: einer 200 J Schock, 1500 kg Druck; Sohle: SJ FLEX beständig gegen 1100 N	Schlagfestigkeit (Freiraum nach Einschlag) Beständigkeit gegen Druck (vertikales Spiel nach der Kompression)	Mm	19,5	>14
			Mm	20,5	14
	Anti-shock System: Polyurethan niedriger Dichte ; Fersenprofil	Schockabsorbtion im Fersenbereich	J	>27	>20
Oberteil	Leder , wasserabweisend, black	Atmungsaktivität	Mg/m2 hour	>4.9	>0,8
	Dicke 1,6mm	Durchlässigkeitskoeffizient	Mg/cm2	>45,1	>20
		Wasserabweisend	Minute	>90	<60
Vorderseite	Dicke 1,6mm	Durchlässigkeitskoeffizient	Mg/cm2	>41,5	>30
Futter	Nylon mesh red	Atmungsaktivität	Mg/cm2 hour	>5	>2
Hinterseite	Dicke 1,4mm	Durchlässigkeitskoeffizient	Mg/cm2	>45	>30
Einlegesohle	Antistatisch, saugfähig, abriebfest und beständig gegen exofliation	Abriebwiderstand	Cycles	>400	>400
Laufsohle	Antistatisch, doppelte Dichte Polyurethan eingespritzt direkt auf das Oberteil	Abriebwiderstand (Volumensverlust)	Mm3	110	<150
	HRO, HI, Schockabsorbtion, Flex groove, anti-slip, abriebfest, beständig gegen Mineralöle und schwache Säuren	Ölbeständigkeit (Volumenänderung AV)	%	+1,0	<+12
		Kraftkoeffizient der Laufsohle	-	0,19	>0,15

Unsere Schuhe entwickeln sich ständig, die technischen Daten können sich daher immer ändern.

Alle Produktnamen und auch die Marke Safety Jogger sind registriert und dürfen in keinen Format unter keine Bedingung ohne schriftliche Zustimmung von uns reproduziert werden.