


TECHNISCHES DATENBLATT

3455 // GREEN BARRIER GRIP

Material:	Baumwoll-Trikot, naturfarben
Beschichtung:	Nitril, grün Nitril, gesandet, schwarz
Grösse(n):	7-11
Verpackungseinheit:	72 Paar
Zertifizierung:	EN 388, EN ISO 374



Beschreibung

NITRAS GREEN BARRIER GRIP, Chemikalienschutzhandschuhe, Baumwoll-Trikot, naturfarben, mit zweifacher Beschichtung, untere Beschichtung: Nitril, grün, vollbeschichtet, obere Beschichtung: Gesandetes Nitril, schwarz, teilbeschichtet auf Innenhand und Fingerkuppen, Länge 32 cm, sehr guter Trocken- und Ölgriff, für Lebensmittelkontakt

	Material	Farbe
Handinnenfläche	Nitril, gesandet, auf Nitril und Baumwoll-Trikot	Schwarz
Zeigefinger und Daumen	Nitril, gesandet, auf Nitril und Baumwoll-Trikot	Schwarz
Handrücken	Nitril auf Baumwoll-Trikot	Grün
Fingerspitzen	Nitril, gesandet, auf Nitril und Baumwoll-Trikot	Schwarz
Stulpe / Strickbund	Nitril auf Baumwoll-Trikot	Grün

Materialstärke (ca.)	mm
Finger	1,3
Innenhand	1,3
Stulpe	1,3

Kreissparkasse Köln

IBAN: DE06 3705 0299 0127 0022 11
BIC: COKSDE33XXX

Deutsche Bank

IBAN: DE77 3707 0060 0511 1661 00
BIC: DEUTDE33XXX

Postbank Köln

IBAN: DE48 3701 0050 0006 3545 01
BIC: PBNKDEFF




Sparkasse Köln/Bonn

IBAN: DE47 3705 0198 1929 8404 68
BIC: COLSDE33XXX

HypoVereinsbank

IBAN: DE41 3702 0090 0027 7497 47
BIC: HYVEDEMM429

Es gelten unsere allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen (zu finden unter www.nitras.de oder auf Anfrage). Our general terms and conditions of business and delivery apply (can be found at www.nitras.de or on request).

EN 420:2003 + A1:2009		Prüfparameter	Leistungsstufen	Prüfergebnis
		Fingerfertigkeit	1-5	5
EN 388:2016		Prüfparameter	Leistungsstufen	Prüfergebnis
 4121X		Abriebfestigkeit	1-4	4
		Schnittfestigkeit (Coupe-Test)	1-5	1
		Weiterreisskraft	1-4	2
		Durchstichkraft	1-4	1
		Schnittfestigkeit (TDM)	A-F	X
ISO 374-1:2016/Typ A		Prüfparameter	Leistungsstufen	Prüfergebnis
 AJKMNO		Methanol (A)	1-6	3
		n-Heptan (J)	1-6	5
		Natriumhydroxid 40 % (K)	1-6	6
		Schwefelsäure (L)	1-6	2
		Salpetersäure 65% (M)	1-6	2
		Essigsäure 99% (N)	1-6	2
		Ammoniakwasser 25% (O)	1-6	4
ISO 374-5:2016		Prüfparameter	Leistungsstufen	Prüfergebnis
		Luft-Leck-Prüfung	-	Bestanden
		Wasser-Leck-Prüfung	-	Bestanden

Kreissparkasse Köln

 IBAN: DE06 3705 0299 0127 0022 11
 BIC: COKSDE33XXX

Deutsche Bank

 IBAN: DE77 3707 0060 0511 1661 00
 BIC: DEUTDE33XXX

Postbank Köln

 IBAN: DE48 3701 0050 0006 3545 01
 BIC: PBNKDEFF

Sparkasse Köln/Bonn

 IBAN: DE47 3705 0198 1929 8404 68
 BIC: COLSDE33XXX

HypoVereinsbank

 IBAN: DE41 3702 0090 0027 7497 47
 BIC: HYVEDEMM429

Es gelten unsere allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen (zu finden unter www.nitras.de oder auf Anfrage). Our general terms and conditions of business and delivery apply (can be found at www.nitras.de or on request).