



## Sumpfkalkfarbe natur

Hochwertige Innenfarbe auf Kalkbasis für natürliches Wohngefühl. Wischfest und geeignet auch für Feuchträume.

- **Verwendung:** Für mineralmatte Wände- und Deckenflächen im Innenbereich. Aus natürlichen Rohstoffen, frei von Konservierungsmitteln, Weichmachern, Kunstharzen und Lösemittel. Durch die produktspezifische Alkalität wird das Wachstum von Schimmel und Bakterien gehemmt.
- **Zusammensetzung:** Marmormehle (Calciumcarbonat), Marmorsumpfkalk (Calciumdihydroxid), Wasser, Methylcellulose, natürliche Cellulose
- **Eigenschaften:** natürliche Rohstoffe, hoch diffusionsoffen, umweltschonend und geruchsarm, raumlufthygienisch unbedenklich, schimmel- und bakterienhemmend, lösemittel- und kunstharzfrei, ergibt mineralmatte Oberflächen mit kalktypischem Charakter.
- **Farbton:** naturweiß
- **Abtönbar:** mit allen kalkechten Pigmenten bis zu 5 %
- **Verdünnung:** verarbeitungsfähig eingestellt. Kann mit Wasser bis zu 10 % verdünnt werden.
- **Untergrund:** Mineralputze, Beton, Lehm, Kalksandstein, Gipskarton, Gipsputz, Rauhfaser, Mineralinnenfarben und nicht abwaschbare Dispersionsfarben. Nicht geeignet ist Holz und kunststoffähnliche Beschichtungen und Anstriche. Der Untergrund muß sauber, öl- und fettfrei, leicht saugend und frei von durchschlagenden Inhaltstoffen sein. Ungleichmäßig saugende Flächen müssen vorher grundiert werden (z.B. Fissativo eco).
- **Trockenzeiten:** ca. 10 Std. Bei 20 °C und 65% rel. Luftfeuchtigkeit
- **Verbrauch:** 0,160 ltr./ m<sup>2</sup> - 1 Ltr. Langt für 6 m<sup>2</sup> pro Anstrich
- **Lagerung:** Kühl, trocken, frostfrei. Im Originalgebinde bei 18 °C hält mindestens 2 Jahre.
- **Verarbeitung:** Raumtemperatur mindestens 8 °C höchstens 30 °C. Rel. Luftfeuchtigkeit 85 %, optimal 18 °C und 75 % rel. Luftfeuchtigkeit. Hohe Luftfeuchtigkeit begünstigt die Carbonisierung (Aushärtung durch CO<sub>2</sub>). Vor Verarbeitung gut durchrühren. Für volle Deckkraft sind mindestens 2 Anstriche nötig. Solange noch Feuchtigkeit da ist, lasiert die Farbe. Nachdem Trocknen erreicht sie volle Deckkraft. Die bevorzugte Auftragsart ist kreuzweiße mit Flächenstreicher oder Quast. Weiße Sumpfkalkfarbe läßt sich auch Rollen, eingefärbte eher nicht. Beim Rollen nur von oben nach unten oder von rechts nach links rollen. Durchzug die nächsten Tage vermeiden. Werkzeuge sofort mit Wasser reinigen. Carbonisierte (angetrocknete) Farbe vom Deckel und

Eimerwänden abwischen vor dem Verschließen.

- **Sicherheitshinweise:** enthält Calciumdihydroxid. Verursacht Hautreizungen Verusacht schwere Augenschäden Kann Atemwege reizen Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen Bei Kontakt mit den Augen: Einige Minuten lang mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen.



GEFAHR