

Zinkausbesserungsfarbe Zum Ausbessern und Nacharbeiten



Produktbeschreibung

Anwendungsbereich

Metallisch glänzende, zinkhelle Spezialfarbe zum effektvollen Nacharbeiten von Verzinkungen sowie zur Ausbesserung von Bearbeitungsschäden und Roststellen an Eisen, verzinktem Stahl und Spritzverzinkungen. Hervorragend geeignet für Stahlkonstruktionen und Gerüste.

Eigenschaften

- Hohe Wetterbeständigkeit
- Rostschützend
- Abriebfest
- Gut trocknend
- Temperaturbeständig bis 200 °C (trockene Hitze)
- Punktschweißfähig

Farbton

Zink hell

Glanzgrad

Metallisch matt

Dichte

Ca. 1,5 g/cm³

Bindemittelart

Alkydharz

Inhaltsstoffe

Nach VdL-Richtlinie Bautenanstrichmittel:
Alkydharz, Zinkflakes, Aluminium, Aromaten, Additive

Produkt- Code

M - GP 04

Verpackungsgrößen

375ml, 750ml

Verarbeitung

Untergrund

Der Untergrund muss sauber, frei von losem Rost, fett- und salzfrei, trag- und haftfähig sein. Rost, lose und spröde Altanstriche entfernen.

Schlussanstrich

2-mal gleichmäßig unverdünnt streichen oder rollen. Zur Erzielung eines zinkblumenähnlichen Effektes frischen Anstrich mit Rundpinsel betupfen.

Technisches Merkblatt

Auftragsverfahren	Streichen, Rollen.
Verbrauch	ca. 100 - 120 ml/m ² je nach Untergrundbeschaffenheit. Für die exakte Kalkulation bietet ein Probeanstrich am Objekt die beste Gewähr.
Verdünnung	Unverdünnt verarbeiten.
Geeignete Werkzeuge	Für die Pinselverarbeitung spezielle Naturborsten- bzw. Chinaborsten-Pinsel einsetzen. Auf größeren Flächen den Lack mit einer feinporigen Schaumstoffrolle auftragen.
Reinigung der Werkzeuge	Mit Universalverdünnung.
Trockenzeit	Bei + 20°C und max. 60% rel. Luftfeuchte Staubtrocken nach ca. 1 Std. Überstreichbar und trocken nach ca. 12 Std. Bei niedrigerer Temperatur und höherer Luftfeuchte verlängern sich diese Zeiten.
Verarbeitungstemperatur	Mind. +5°C für Objekt und Umgebung, während der Verarbeitung und Trocknung.
Lagerung	Stets verschlossen, kühl, trocken und frostfrei lagern.

Hinweise

VOC- Sicherheitshinweis	Sicherheitshinweis: EU-Grenzwert für das Produkt (Kat. A/i): 500 g/l (2010), Dieses Produkt enthält max. 500 g/l VOC.
Sicherheitsratschläge	Die aktuelle Kennzeichnung ist aus dem Sicherheitsdatenblatt ersichtlich.
Entsorgung	Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Gebinde mit flüssigen Farbresten bei der Sammelstelle für Altfarben abgeben. AVV-Abfallschlüssel Nr. 080111.

Diese technische Information ist auf Basis des neuesten Standes der Technik und unserer Erfahrungen der Anwendungstechnik erstellt. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Rechtsverbindlichkeiten können aus vorstehenden Angaben nicht abgeleitet werden. Bei Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit. Weitere Auskünfte erhalten Sie gebührenfrei unter 00800/ 63333782.