

Beschreibung

Naturkalk-Universal- und Reparaturmörtel mit Hanf (NKUR10)

Naturkalk-Universal- und Reparaturmörtel mit Hanf (NKUR10)

Zusammensetzung: **NKUR10** ist ein natürlicher, reinmineralischer vorgemischter Trockenmörtel der Mörtelgruppe Plc nach DIN EN 998-1. **NKUR10** setzt sich zusammen aus natürlichem hydraulischen Kalk (NHL2), ausgesuchte Kalkstein- und Quarzsande, Kalkstein- und Marmormehle, Mörtel-Fein-Hanf (Im Beipack) sowie einem geringen Zusatz von natürlicher Holz-Cellulose. **NKUR10** enthält keine synthetischen Bindemittel, ist hoch diffusionsoffen und geruchsabsorbierend, sowie pilz- und schimmelwidrig. Korngröße: 0,01 bis 1,8mm.

Anwendungsbereich: **NKUR10** findet Verwendung als Reparaturmörtel, als Unterputz für Innen (auch Feuchträume) und Außen. Bei Außenanwendung beachten: **NKUR10** ist nicht hydrophobiert. Einfachste Verarbeitung bei partiellem Renovieren/Überarbeiten von tragfähigen Kalk-Altputzen, von tragfähigen mineralischen Altanstrichen, im Außen- und Innenbereich – von Rissen, von Problemzonen.

Bei nicht saugenden und/oder glatten Untergründen ist unser NKZ (Naturkalk-Zwischenputz) als Haftbrücke mit der Zahntraufel vorzuziehen. In jedem Falle muss ausreichend Vorgenässt werden.

Verarbeitung: **NKUR10** wird meist von „Hand“ verarbeitet. Bei Handverarbeitung den Eimerinhalt mit ca. 3,30 l Wasser mit dem Rührquirl anmachen. Den mitgelieferten Beutel mit natürlichem Mörtel-Fein-Hanf mit ca. 1kg **NKUR10** in das Anmachwasser geben und kurz durchrühren, damit der Hanf sich mit dem Mörtel verbindet. Danach den restlichen Trockenmörtel zugeben und mit dem Rührquirl vermischen.

NKUR10 ist besonders für Beiputzarbeiten und Reparaturen geeignet und leicht zu verarbeiten. Hierbei die Flanken der Bestandsfläche anschrägen und gut annässen.

Materialbedarf: Der Eimerinhalt von 10 kg ergibt ca. 7,6 l Nassmörtel und ist bei 10 mm Auftragsstärke ausreichend für ca. 0,75 m², je nach Beschaffenheit des Untergrunds.

Besondere Hinweise: Zur Beurteilung und Vorbereitung des Untergrunds sind die DIN 18350 und DIN V 18 550 zu beachten. Der Untergrund muss saugfähig, trocken und frei von Staub, Schalöl und anderen Trennmitteln sein. Als Untergrund ungeeignete Flächen sind z. B. Holz- und Eisenteile, glatter Beton, Stossfugen von Bauelementen, Rolladenkästen, Leichtbauplatten, Gipskartonplatten u. a. Frischen Mörtel vor schneller Austrocknung schützen, gegebenenfalls nachnässen. Die Luft- und/oder Objekttemperatur muss über 6° C liegen. Reine Kalkmörtel müssen vier Wochen frostfrei stehen. **NKUR10** sollte nur im Originalzustand ohne jegliche Beimischung verwendet werden.

Lieferung: in Eimer zu je 10 kg

Lagerung: trocken, bei geschlossener Verpackung ca. 12 Monate

Sicherheitshinweise: Mörtel reagiert mit Feuchtigkeit stark alkalisch, deshalb Haut und Augen schützen. Bei Berührung gründlich mit Wasser spülen. Bei Augenkontakt unverzüglich Arzt aufsuchen.

Weitere Informationen erhalten Sie wie immer im **Kalk-Laden**.

Diese Beschreibung beruht auf unseren Erfahrungen und berücksichtigt nicht den jeweiligen Einzel- fall. Darum können aus ihnen keine Schadensersatzansprüche hergeleitet werden. Berührung gründlich mit Wasser spülen. Bei Augenkontakt unverzüglich Arzt aufsuchen.