



Für die Produktion von BIO TOP 3® werden ausschließlich Faserrohstoffe aus nachhaltiger Forstwirtschaft verwendet. Durch den Verzicht auf Chlor und Chlorverbindungen bei der Zellstoffbleiche und auf optische Aufheller bei der Papierproduktion entspricht auch das weitere Herstellungsverfahren höchsten Umweltstandards. BIO TOP 3 extra ist FSC zertifiziert.



Technische Daten: BIO TOP 3® extra

			80
Grammatur	g/m ²	ISO 536	80 ± 3,0
Dicke	mm/1000	ISO 534	108 ± 3
Steifigkeit L&W	läng: mN	ISO 2493	min 110
Steifigkeit L&W	quer mN	ISO 2493	65 ± 15
Rauigkeit Bendtsen	ml/min	ISO 8791-2	200 ± 50
Porosität	ml/min	ISO 5636-3	850 ± 450
Opazität	%	ISO 2471	min 84,0
Weisse mit UV	D65 %	ISO 2470	89,5 ± 2,0

Produkt erfüllt EN 12281 (Anforderungen an Kopierpapier für Vervielfältigungen mit Trockentoner) und ISO 9706 (Voraussetzungen für die Alterungsbeständigkeit). Produkte werden entsprechend den Normen ISO 9001, 14001 und 18001 produziert.

SIGNIFIKANZ DER WERTE: 2 SIGMA